

FICHA TÉCNICA

BARRA DE POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

PRFV-10



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, MIN, MPA	1000
MÓDULO DE ELASTICIDAD, MIN, GPA	55
LÍMITE DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, MIN, MPA	300
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL, MIN, MPA	300
ALARGAMIENTO RELATIVO, %	2,2
PESO POR METRO LINEAL, KG	0,132
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	RESISTENTE
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, MIN, WT/M ² *K	0,35
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA	NO CONDUCE
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	RESISTENTE
SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE DE BARRAS DE ACERO	Barra de acero 12 mm

PRODUCCIÓN MANUFACTURADA	BARRAS, m	1-12 m
	ROLLOS	L=100 m



E-mail: polimerosdelcaribe@nauta.cu
polimeros.caribe2@gmail.com
hector.alfon@gmail.com
Telefonos: +53 63451184
+53 52734802

FICHA TÉCNICA

