

FICHA TÉCNICA

BARRA DE POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

PRFV-12



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, MIN, MPA	1000
MÓDULO DE ELASTICIDAD, MIN, GPA	55
LÍMITE DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, MIN, MPA	300
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL, MIN, MPA	150
ALARGAMIENTO RELATIVO, % PESO POR	2,2
METRO LINEAL, KG RESISTENCIA A LA	0,188
CORROSIÓN CONDUCTIVIDAD TÉRMICA,	RESISTENTE
MIN, WT/M ² *K CONDUCTIVIDAD	0,35
ELÉCTRICA RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	NO CONDUCE
SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE DE BARRAS DE ACERO	RESISTENTE
	Barra de acero 16 mm

PRODUCCIÓN MANUFACTURADA	BARRAS, m	1-12 m
	ROLLOS	L= 100 m, = 1,6 m