



E-mail: polimerosdelcaribe@nauta.cu
polimeros.caribe2@gmail.com
hector.alfon@gmail.com
Teléfonos: +53 63451184
+53 52734802

FICHA TÉCNICA

**BARRA DE
POLIMERO**
REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO

PRFV-8



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, MIN, MPA	1000
MÓDULO DE ELASTICIDAD, MIN, GPA	55
LÍMITE DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, MIN, MPA	300
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL, MIN, MPA	150
ALARGAMIENTO RELATIVO, % PESO POR	2,2
METRO LINEAL, KG RESISTENCIA A LA	0,092
CORROSIÓN CONDUCTIVIDAD TÉRMICA,	RESISTENTE
MIN, WT/M ² *K CONDUCTIVIDAD	0,35
ELÉCTRICA RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	NO CONDUCE
SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE DE BARRAS DE ACERO	RESISTENTE
	Barra de acero 10 mm

PRODUCCIÓN MANUFACTURADA	BARRAS, m	1-12 m
	ROLLOS	*****